

FRP PIPE

分類	藥品名	濃度 (%)	E.S.FW FRP # 4			E.S.FW FRP # 6			
			25 °C	65 °C	95 °C	25 °C	60 °C	95 °C	
無機酸	鹽酸 HCl	5	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
		10	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
		20	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
	硫酸 H ₂ SO ₄	5	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
		10	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
		25	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
		75	可用	可用	可用	可用	不可使用	不可使用	
		93	← 不可使用 →	← 不可使用 →	← 不可使用 →	← 不可使用 →	← 不可使用 →	← 不可使用 →	
	磷酸 H ₃ PO ₄	5	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
		20	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
		25	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
		30	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
		85	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
		100	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
	鉻酸 K ₂ CrO ₄	5	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
10		可用	可用	可用	可用	可用	可用		
20		可用	可用	可用	可用	可用	可用		
30		← 不可使用 →	← 不可使用 →	← 不可使用 →	← 不可使用 →	← 不可使用 →	← 不可使用 →		
有機酸	醋酸 CH ₃ COOH	10	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
		15	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
		25	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
		50	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
		75	可用	可用	可用	可用	不可使用	不可使用	
	蟻草酸	10	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
	乳酸	0~100	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
	脂肪酸	"	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
	馬林酸	"	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
	檸檬酸	"	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
	酞酐	"	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
	酒石酸	"	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
	安息香酸	"	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
	鹼類	苛性鈉 NaOH	5	可用	可用	可用	可用	可用	可用
			10	可用	可用	可用	可用	可用	可用
25			可用	可用	可用	可用	可用	可用	
50			可用	可用	可用	可用	可用	可用	
氫氧化鈣 Ca(OH) ₂		15	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
		25	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
		100	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
氫氧化銨 NH ₄ (OH)		5	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
		10	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
		20	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
	29	可用	可用	可用	可用	不可使用	不可使用		
鹼性鹽	氯化鎂	0~100	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
	氯化銨	"	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
	重鉻酸鉀	"	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
	硝酸鉀	"	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
	過錳酸鉀	"	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
氣體	亞硫酸氣	乾性	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
	氯氣	乾性	可用	可用	可用	可用	可用	可用	
	亞硫酸氣	0~100	可用	可用	可用	可用	可用	可用	